

Technický list na pěnový polystyren EPS 50Z - STYROTRADE

Součinitel tepelné vodivosti max. ld (W/m2.K)	0,042
Odchylka tloušťky T	T1
Odchylka délky L	L1
Odchylka šířky W	W1
Pravoúhlost S	S1
Rovinnost P	P3
Pevnost v ohybu BS	BS75
Napětí v tlaku CS(10)	CS(10)50
Rozměrová stabilita DS(N)	DS(N)5
Rozměrová stabilita DS(70,-)	DS(70,-)1
Faktor difuzního odporu	20 - 40
Reakce na oheň	E
Orientační hodnota objemové hmotnosti (kg/m3)	11 - 15
Barevný kód 1. Zleva	modrá
Barevný kód 2. Zleva	černá
Barevný kód 3. zleva	černá

Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163

Použití výrobku EPS 50Z

Tepelně izolační desky určené pro vytváření tepelných izolací v šikmých střešních konstrukcích při umístění izolace mezi a pod krokviemi a pro vytváření tepelných izolací v zavěšených podhledech.

V Čakovičkách dne : 20.10.2008