

**Technický list na pěnový polystyren EPS 70Z STYROTRADE**


Součinitel tepelné vodivosti max. ld (W/m2.K)	0,039
Odchylka tloušťky T	T1
Odchylka délky L	L1
Odchylka šířky W	W1
Pravoúhlost S	S1
Rovinnost P	P3
Pevnost v ohybu BS	BS 115
Napětí v tlaku CS(10)	CS(10)70
Rozměrová stabilita DS(N)	DS(N)5
Rozměrová stabilita DS(70,-)	DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1)	DLT(1)5
Faktor difuzního odporu m (-)	20 - 40
Reakce na oheň	E
Orientační hodnota objemové hmotnosti (kg/m3)	13,5 - 18
Barevný kód 1. Zleva	zelená
Barevný kód 2. Zleva	černá
Barevný kód 3. Zleva	černá

**Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163**

**Použití výrobku EPS 70Z**

Tepelně izolační desky určené pro vytváření tepelně izolačních podkladních vrstev plochých střech ( izolace umístěna nad, mezi i pod krokvemi ), zavěšených podhledů, izolace obvodových stěn ( vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přízdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou ).

**V Čakovičkách dne : 20.10.2008**

**Styrotrade, a.s.**  
Čakovičky 99  
250 63 p. Mratín   
IČO: 26152924 DIČ: CZ26152924