

Úprava formátovaných hran fasádních desek impregnačním nátěrem na hrany Cembrit s aplikátorem

Tyto pokyny jsou závazné pro desky Cembrit Zenit, Cembrit Metro a Cembrit True.

Impregnační nátěr na hrany Cembrit je výrobek na bázi syntetických rozpouštědel. Je dodáván s plastovým aplikátorem, který usnadňuje jeho použití.

Příprava povrchu před nanášením

Impregnační nátěr na hrany Cembrit musí být aplikován bezprostředně po naformátování desky. Desky musí být suché a hrany by měly být přebroušeny jemným smirkovým papírem. Před použitím impregnačního nátěru musí být hrany důkladně očištěny od prachu a nečistot.

Podmínky pro aplikaci

Teplota desek a vzduchu při aplikaci impregnačního nátěru na hrany Cembrit se musí pohybovat v rozmezí od +5 °C do +30 °C. **Nátěr nepoužívejte při teplotách nižších než 5 °C.**

Aplikace

1. Než budete nalévat nátěr do aplikátoru, řádně jej zamíchejte. Před použitím aplikátoru na hrany desek také důkladně protřepejte nátěr v aplikátoru.
2. Odstraňte ochranný uzávěr.
3. Držte aplikátor vodorovně.
4. Přiložte houbu rovnoběžně s hranou desky a přejeďte dvakrát s mírným tlakem po hraně desky.

Upozornění! Nanášejte nátěr opatrně, abyste jej nenatřeli na přední část desky. Přebytečný nátěr z přední strany desky musí být ihned setřen čistým hadrem.

5. Zkontrolujte jestli byl nátěr nanesen na celou hranu desky.
6. Při přerušení práce s aplikátorem ho zavřete ochranným uzávěrem.
7. V případě potřeby vyměňte houbu.

S deskami je možné manipulovat nejdříve 2 minuty po aplikaci nátěru.

Čištění

Aplikátor není nutné čistit. Případné znečištění je možné vyčistit lihem nebo ředidlem. Lih ani ředidlo nepoužívejte přímo na fasádní desky.

Skladování

Impregnační nátěr uchovávejte vždy v uzavřeném balení. Vyvarujte se přímému působení slunce na nátěr. Nátěr obsahuje vodu. Skladujte v suchých a dobře větraných prostorech. Uchovávejte mimo dosah ohně. Doba použitelnosti je 6 měsíců v původním neotevřeném obalu a při skladování od +5°C do +30°C.

Likvidace

Likvidace nátěru musí být v souladu s místními a národními předpisy. Viz. Bezpečnostní list.

Bezpečnostní opatření

Při opakovaném vystavení pokožky působení nátěru může dojít k vysušení nebo popraskání kůže. Při práci s impregnačním nátěrem používejte vhodné ochranné rukavice. V případě, že impregnační nátěr zasáhne oči, vymyjte je okamžitě velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.



V případě potřeby můžete kontaktovat naše technické oddělení:
Ing.arch. David Novák, DiS.,
tel.: 725 923 235
e-mail.: david.novak@cembrit.cz